

CROCODILE  
GP GROUT



CROCODILE

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION

အဖိုးတန်

ကောင်းမွန်စွာစီးဆင်းပြီး ဖိနှိပ်အားမြင့်စွာပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်

အထွေထွေ လုပ်ငန်းများအတွက်

သန်မာပြီး

ဖိနှိပ်အားကိုခံနိုင်ကာ  
ကောင်းစွာ စီးဆင်းနိုင်ခြင်း



မိကျောင်း ရှိပီ ကရောက်ထံ

အထွေထွေလုပ်ငန်းအတွက် ကျုံ့ခြင်းမဖြစ်စေဘဲ  
ဘိလပ်မြေ ကရောက်ထံ

- ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အဖိုးတန်ခြင်း ။
- 700 ksc ထက်မြင့်သော ဖိနှိပ်အားပေးနိုင်ခြင်း ။
- ကွန်ကရစ်အပေါ် ရေခွဲနေစေခြင်း ။
- ကောင်းစွာ စီးဆင်းပြီး ကွဲထွက်ခြင်းမဖြစ်စေပါ။

- တိုင်များ၏ ကွက်လပ် အပေါက်များ ဖြည့်ထည့်ရန်လုပ်ငန်းအတွက် -



# မိကျောင်း ဂျီပီ ကရောက်ထ်

အထွေထွေလုပ်ငန်းအတွက် ကျုံ့ခြင်းမဖြစ်စေဘဲ ဘိလပ်မြေ ကရောက်ထ်

“ အထွေထွေ လုပ်ငန်းများအတွက် သန်မာပြီး ဖိနှိပ်အားကိုခံနိုင်ကာ ကောင်းစွာ စီးဆင်းနိုင်ခြင်း ”



အသုံးပြုသောပတ်ဝန်းကျင်

ကရောက်ထ် ဘိလပ်မြေရောစပ်ပြီး ကျုံ့ခြင်းမဖြစ်စေဘဲ ဖိနှိပ်အားမြင့်စွာခံနိုင်ပြီး သွန်းလောင်းလုပ်ငန်း၊ အပေါက်၊ ကွက်လပ်ဖြစ်သောနေရာ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းအသီးသီး၊ တိုင်၊ နံရံ၊ အသင့်အသုံးပြုရန်သံထည့်ကွန်ကရစ် သို့မဟုတ် ကရောက်ထ်လုပ်ငန်း၊ တံခါးချပ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး စသည့် အထွေထွေကရောက်ထ်လုပ်ငန်းနှင့် သင့်လျော်ပါသည်။

## အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန် ကြမ်းမျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- တွယ်ကပ်အားပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် မျက်နှာပြင်ကို ကြမ်းအောင် ခြစ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ပေးရမည်။
- မျက်နှာပြင်သည် ဖုန်မှုန့်၊ ထုံးအကြွင်းအကျန်၊ ဆီ နှင့် တခြားအရာဝတ္ထုများ လုံးဝမရှိစေရဘဲသန့်ရှင်းနေရမည်။
- ကရောက်ထ်ဘိလပ်မြေပိုမိုမိုမိုကို ကာကွယ်နိုင်စေရန် ကွန်ကရစ်သွန်းထည့်ရန်ပုံစံကို ခိုင်မာမှုရှိစေရန် ပြင်ဆင်ပြီး ဆက်ထားသောနေရာများကို ပိတ်ဆို့ပေးရပါမည်။
- ကွန်ကရစ်အုပ်ထားရာတွင် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေများအားလုံး ဝတ်ယူပြီးမှသာ အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။

## ရောစပ်ခြင်း

- ရောစပ်ရာတွင် သန့်သောရေများကိုသုံးသင့်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာဖြင့်ရောစပ်ကာ ရောစပ်သောရေ၏ ပမာဏချိန်ဆရာတွင် သတိထားရပါမည်။
- ရောစပ်ထည့်မည့် ကွန်တင်နာ(ပူးဇုံး)ထဲကို ရေချိန်ထည့်ပြီး ရောစပ်စက်ဖွင့်ပြီး ဘိလပ်မြေကရောက်ထ်ကို ဖြည်းဖြည်းခြင်းဖြည့်ထည့်ပါ။
- တစ်သားဖြစ်သွားသည်အထိ 2 မိနစ်ခန့်ရောစပ်ပေးပါ။
- ရောစပ်ပြီးသောအခါ ရေလုံးဝထက်မပြည့်ရ။

မှတ်ချက်။ ။ ဘိလပ်မြေ ကရောက်ထ်ကို မိနစ် 30 အတွင်းအကုန်သုံးနိုင်သလောက်သာ ရောစပ်ရန် နှင့် ရောစပ်ပြီးသောအရာများကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ရေထပ်ရောခြင်း မပြုရ။

## ရောစပ်ရန်နှုန်း

ရောစပ်မှု	ပလပ်စတစ်အခြေအနေ (Plastic)	စီးဆင်းနိုင်သောအခြေအနေ (Flowable)	စီးဆင်းနှုန်းလွယ်ကူသောအခြေအနေ (Fluid)
ဘိလပ်မြေ 20 ကီလိုဂရမ် : ရေပမာဏ	2.6-2.8 လီတာ	3.0-3.6 လီတာ	3.8-4.0 လီတာ
ဘိလပ်မြေ : ရေ (အတိုင်းအတာ)	4.6-4.9 : 1	3.5-4.3 : 1	3.2-3.4 : 1

## အသုံးပြုနည်း



1. သွန်ထည့်ရန်ပုံစံတပ်ဆင်ပြီး ယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ရန် အက်ကြောင်းလိုင်းများသေချာပိတ်ပေးရပါမည်။
2. လေအပေါက်(လေလိုင်း) မဖြစ်စေရန် ကရောက်ထ် ဘိလပ်မြေကို တစ်ဘက်တည်းသာ ထည့်ပြီး ပြည့်သည်အထိ ဆက်ထည့်သင့်ပါသည်။

3. ကွက်လပ်ဖြစ်သွားသောနေရာကို ထုထည်ဝင်ရောက်စေရန် အရာဝတ္ထုဖြင့်ထုပေးသင့်ပါသည်။
4. ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ကို မစိမ့်မိစေရန်အောင် ရေဖြန်းပေးရပါမည်။

## အုပ်ထားခြင်း

- ကြမ်းပြင်ကို စိုထိုင်းနေစေရန် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကရောက်ထ် ဘိလပ်မြေကိုရေဖြင့် အနည်းဆုံး 3 ရက် အုပ်ထားရပါမည်။
- ပုံသွင်းထားသော ကွန်ကရစ်အချပ်၏ မျက်နှာပြင် တုန်လှုပ်မှု၊ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် အအေးလွန်ကဲခြင်းမထိစေရန် 3 ရက်အတွင်း ကာကွယ်ပေးရပါမည်။

## အသုံးပြုမှုနှုန်း

မိကျောင်း ဂျီပီ ကရောက်ထ် 1 အိတ် (20 ကီလိုဂရမ်)/0.011 ကျူးပစ် မီတာ (cubic meter)

## ပါဝင်နှုန်း

20 ကီလိုဂရမ်(အိတ်)