

CROCODILE

LIQUID FLOOR HARD PLUS



จระเข้

เพิ่ม
ความแข็งแรง
ทนการขีดข่วน

เพิ่มความแข็งแรงพื้นผิว

ทนต่อ
แรงขีดข่วน

ใช้งานได้ทั้งภายนอก ภายใน



จระเข้ ลิกวิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส
น้ำยาเคลือบพื้นเพิ่มความแข็งแรง

- เพิ่มความแข็งแรงพื้น ทนแรงขีดข่วน
- ป้องกันน้ำและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว ทำความสะอาดง่าย
- ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตเดิม

- สำหรับงานพื้นผิวคอนกรีตใหม่
และพื้นผิวคอนกรีตเดิม -

จระเข้ ลิควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส

น้ำยาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่ง

“ งานพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตเดิม ”



บริเวณที่ใช้งาน

น้ำยาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่งสูตรน้ำ ผลิตภัณฑ์จากโอบริด ซิลิเกต ใช้สำหรับงานขัดเคลือบพื้นคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแกร่ง ป้องกันการเกิดฝุ่น ป้องกันน้ำและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพ่นน้ำ สามารถใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตเดิม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับงานพื้นซีเมนต์ทุกชนิด เช่น พื้นโรงงานอุตสาหกรรม พื้นโกดังสินค้า พื้นอุโมงค์รถยนต์ โรงจอดรถ พื้นอาคารสำนักงาน ลานหน้าบ้าน พื้นสเตมปีคอนกรีต ลานอเนกประสงค์ เป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ กรณีพื้นผิวมีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ **จระเข้ เอ็ม-คิล** กรณีพื้นผิวมีความมันควรทำการเปิดหน้าคอนกรีตด้วยเครื่องขัดคอนกรีตโดยใช้ขัดแบบหยาบ เพื่อให้พื้นผิวสามารถแทรกซึมลงสู่พื้นผิวได้ดีขึ้น


อัตราการครอบคลุมพื้นที่

- ประมาณ 3-5 ตารางเมตร/ลิตร ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิวทั้งนี้ค่าที่แท้จริงจะได้จากค่าเฉลี่ยของการทำงานจริง

การใช้งาน



1 ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก



2 พ่นหรือทาพลิตก้นที่ 2-3 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง 2 ชั่วโมง



3 หากต้องการขัดเพิ่มความเงา ให้ใช้เครื่องขัดคอนกรีตโดยใช้ใบขัดละเอียด ขัดตามในขณะเปียก



4 ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนเปิดพื้นที่ 1 วัน สำหรับการสัญจรเบาและ 1 สัปดาห์ สำหรับการสัญจรหนัก

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

- ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
- พ่นด้วยเครื่องพ่นละอองน้ำ

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำ

ข้อแนะนำ

- กรณีพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งปูนให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน
- ไม่ควรให้พลิตก้นที่เกิดเป็นฟิล์มบนพื้นผิวมากจนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดคราบ
- ห้ามทาพลิตก้นบนพื้นผิวที่เปียก หรือมีความชื้น
- กรณีที่ฝนตก ควรรอให้พื้นผิวแห้งก่อนใช้งานพลิตก้น

ขนาดบรรจุ

- 5 ลิตร (แกลลอน)
- 20 ลิตร (ถัง)