

จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์

Crocodile Skim Coat Sanded Gator



ซีเมนต์แต่งผิวบาง ชนิดเนื้อผสมทราย

จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ เกเตอร์ เป็นซีเมนต์แต่งผิวบาง ชนิดเนื้อผสมทราย เป็นซีเมนต์แต่งผิวบางให้ความหนา 1-6 มม. ใช้สำหรับ ปกปิดรอยแตก รอยแยก ให้มีความเรียบเนียน คงทน ใช้งาน ได้ทั้งคอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อก คอนกรีต หรือผนังฉาบเรียบ ใช้ได้กับงาน ตกแต่ง ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

คุณสมบัติเด่น

- ผิวงานที่ฉาบมีความคงทน ไม่หลุดล่อน ไม่เป็นฝุ่น
- การยึดเกาะสูง
- ปกปิดรอยแตกร้าว เก็บรอยตะขีบและปรับให้พื้นผิวงานสม่ำเสมอ
- สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- เลือกแต่งผิวหน้าแบบเรียบเนียน หรือ แบบทรายละเอียดได้

มาตรฐาน : ASTM C109

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา สีขาว

ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มคะแนนในการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED, WELL, TREES

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการล้าง ขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ออก
- ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยร้าว จะต้องซ่อมรอยแตกร้าวเสียก่อน
- ในขณะทำงานพื้นผิวที่มีความร้อนและแห้ง ควรพรมน้ำให้ชุ่มก่อนการทำงาน



อัตราส่วนผสม

จะเข้ สกิมโค้ท แชนด์ เกเตอร์ 3.6 กก. : น้ำ 1 ลิตร

จะเข้ สกิมโค้ท แชนด์ เกเตอร์ 2.8-3 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร

อัตราการใช้งาน

1.3 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

การใช้งาน

1. ผสมจะเข้สกิมโค้ท แชนด์ กับน้ำโดยอัตราส่วนที่กำหนด แล้วปั่นด้วยสว่านรอบต่ำ
2. ใช้เกรียงเหล็กฉาบลงบนพื้นผิวให้บางและสม่ำเสมอได้ตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 1-6 มม.
3. หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว สามารถฉาบอีกครั้ง หลังจากครั้งแรกแห้งประมาณ 15-45 นาที
4. หากต้องการความเรียบเนียนยิ่งขึ้น สามารถใช้กระดาษทรายน้ำขัดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสกิมโค้ทแห้งแล้วประมาณ 12-24 ชั่วโมง สามารถปล่อยเปลือย ทาสี หรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่น ๆ เช่น เคลือบผิวกันน้ำได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
การรับแรงอัด(Compressive Strength @28 d)	ASTM C109	> 10 MPa
การขีดเกาะ(Pull off test @28 d)	-	> 1 MPa

ข้อควรระวัง

- ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
- ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี ในภาชนะปิด

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสถานะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ