

จระเข้ สกิมโค้ท 102 เกเตอร์

Crocodile Skim Coat 102 Gator



โพลีเมอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้ เพื่องานฉาบบาง

สกิม โค้ท 102 เกเตอร์เป็นโพลีเมอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สีขาว สำหรับงานปรับผิวแบบบางเพื่อตกแต่งแก้ไข พื้นผิวคอนกรีต หรือ ปูนฉาบ เพื่อแก้ปัญหารอยขรุขระ รอยแตกขยาย รอยแตกร้าวขนาดเล็ก รูฟองอากาศ รูพรุนตามด ปิดผิวเม็ดทราย ตะเข็บรอยต่อและเพิ่มความเรียบเนียนผิวฉาบเรียบ ให้กับผนังพร้อมที่จะทาสีหรือตกแต่งต่อไป เหมาะสำหรับใช้งานผนังและฝ้าบริเวณภายใน

คุณสมบัติ

- สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
- ฉาบลื่น เรียบง่าย ฉาบได้บาง 0.2 – 1 มม. โดยไม่แตกร้าว
- สามารถฉาบทับสีรองพื้นหรือสีจริงได้ (สีเก่าต้องไม่หลุดลอกหรือเสื่อมสภาพ)
- มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวดี ไม่หลุดล่อนง่าย
- ขัดตกแต่งได้ง่าย
- ประหยัดสีที่ใช้ในการทาพื้นหน้า
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ :

- ควรทิ้งให้ผนังแห้งสนิทหลังจากฉาบปูน อย่างน้อย 28 วัน
- พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมันต่างๆ ก่อนใช้ จะใช้ สกิมโค้ท 102 เกเตอร์

พื้นผิวเก่า / พื้นผิวเสื่อมสภาพ

- เตรียมพื้นผิว โดยการขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ในกรณีที่พื้นเดิมมีเชื้อราและตะไคร่น้ำให้ทำ น้ำยาจะเชื้อ ไบโอซิคอล วอช เพื่อกำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำก่อนและทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อราและตะไคร่น้ำไม่ขึ้นอีก
- กรณีพื้นผิวสภาพพื้นผิว เสริมการยึดเกาะ (โดยเฉพาะพื้นผิวที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่น) ควรทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า อย่างน้อย 1 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 1-2 วัน ก่อนทำการตกแต่งชั้นต่อไป

การใช้งาน:

1. คนให้เข้ากันแล้วใช้งานได้ทันที
2. ฉาบ จะใช้ สกิม โค้ท 102 เกเตอร์ ด้วยเกรียงเหล็ก เกรียงสแตนเลสหรือเกรียงโป้ว บริเวณพื้นผิวที่ต้องการ
3. หลังจากการฉาบชั้นแรกต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนการฉาบชั้นถัดไป (ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ)
4. ขัดด้วยกระดาษทราย ให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น เช็ดฝุ่นจากการขัดให้สะอาด
5. ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ขัดด้วยกระดาษทราย ให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น เช็ดฝุ่นจาก การขัดให้สะอาด ก่อนทาสีชั้นถัดไป

อัตราการใช้งาน

0.5-1.5 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม. (ขึ้นอยู่กับความเรียบและรูพรุนของพื้นผิว)

ข้อมูลทั่วไป

คุณสมบัติ	ผลทดสอบ
ลักษณะ	ครีมข้นสีขาว
ความหนาแน่น @25°C	1.72 -1.76 กรัม/ลบ.ซม.
ค่าความเป็นกรดค่า @25°C	9 - 11
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม	70.0 – 72.0 %

หมายเหตุ ผลการทดสอบได้มาจากห้องทดลองในสภาวะที่ถูกควบคุม อาจให้ผลการทดสอบแตกต่างจากสภาวะหน้างานจริงเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ และอื่น ๆ

ข้อแนะนำ

- ปกป้องพื้นที่ส่วนที่ฉาบอย่างน้อย 24 ชม. จากบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนจัด
- ห้ามใช้กับงานพื้นโดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้งานในบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลาหรือมีความชื้นสูง
- ไม่แนะนำให้ปล่อยเปลือย



ข้อควรระวัง

- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา
- กรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันทีและรีบปรึกษาแพทย์
- ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต (ในสภาพยังไม่เปิดใช้)

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม/ถัง, 5 กิโลกรัม/กระป๋อง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาล่าช้าในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การ ใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ