

จระเข้ แอ๊ดฮีชีฟ ควีก

Crocodile Adhesive Quick



กาวตะปูเนกประสงค์คุณภาพสูง สูตรน้ำ

จระเข้ แอ๊ดฮีชีฟ ควีก เป็นกาวตะปูเนกประสงค์คุณภาพสูง สูตรน้ำ สำหรับงานก่อสร้างซ่อมแซมทุกประเภท พลังการยึดติดสูงมาก ใช้ติดวัสดุแทนการตอกตะปู มีแรงยึดติดเบื้องต้นสูง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ยึดติดได้ดีกับวัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ ปูน คอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ หินธรรมชาติ หินประดับ ไวนิล อีฐ บล็อก เป็นต้น

คุณสมบัติเด่น

- มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะตัวสูง ทนทานเหมาะสำหรับใช้ยึดติดแทนการตอกตะปู
- ยึดเกาะเร็ว
- เหมาะกับวัสดุพื้นผิวไม่เรียบ
- ปราศจากตัวสารเคมีทำลาย
- ใช้ยึดติดได้ดีกับวัสดุก่อสร้างหลากหลายประเภท
- ทนทานเป็นเยี่ยม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ยึดติดวัสดุที่มีลักษณะเนื้อแน่น หลากหลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก แผ่นวัสดุตกแต่งภายใน หิน กระเบื้อง โลหะ ฯลฯ จนถึงชิ้นงานลักษณะรูพรุน เช่น คอนกรีต ปูนพลาสติก แผ่นไม้จริง แผ่นไม้อัด ฯลฯ
- เหมาะสำหรับงานตกแต่ง ซ่อมแซม ทั้งงานแนวระนาบและงานเหนือศีรษะ เช่น งานติดบัว บัวพื้น บัวเพดาน ฝ้า เป็นต้น

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว

คำแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

สภาพของพื้นผิว ต้องสะอาด และแห้ง ปราศจาก ฝุ่น จารบี คราบน้ำมันหรือเศษวัสดุอื่น ๆ พื้นผิวของวัสดุด้านใดด้านหนึ่งต้องมีรูพรุนดูดซับ
การทำความสะอาด และขจัดออก

การใช้งาน

1. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น สี คราบน้ำมัน หรือสิ่งสกปรก
2. ตัดปลายของหัวฉีดตามขนาดและมุมที่ต้องการ
3. ฉีดกาวตะปูด้วยปืนยิงกาว ลงบนพื้นผิวที่จะยึดวัสดุ ดังนี้
 - ยิงเป็นจุด กรณีพื้นผิวไม่เรียบ หรือวัสดุที่มีขนาดเล็ก
 - ยิงเป็นเส้นยาว กรณีต้องการการยึดเกาะเริ่มต้นที่สูงกับพื้นผิวกว้าง
4. กดวัสดุให้แน่น ทิ้งไว้ 3-5 นาที
5. กรณีวัสดุที่ยึดติดมีน้ำหนักมากอาจต้องใช้อุปกรณ์หนีบหรือค้ำยันเพื่อให้กาวแห้งสนิทราว 24-48 ชั่วโมง

ทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมด ด้วยผ้าแห้งทันทีก่อนกาวจะแห้ง ส่วนเศษกาวที่ตกค้างและแข็งให้ขจัดออกโดยใช้การขัดถูหรือมีดขูดออก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐานการทดสอบ (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ความแข็ง (Hardness Shore A)	ASTM C661	67
ความต้านแรงดึง (Tensile Strength)	ASTM D412	5.8 MPa
ความยืดเมื่อขาด (Elongation at brake)	ASTM D412	≥ 50%
ความต้านแรงลอกนิวตันต่อความกว้าง 25 มม. (Adhesion in Peel) แผ่นมอร์ตาร์ (Mortar) แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum)	ASTM C794	> 10 > 20
ระยะเวลาแห้งตัว (Tack free time)	ASTM C679	10-30 นาที



ข้อจำกัดในการใช้

- พื้นผิวสัมผัสที่จะยึดติดไม่ควรมีอุณหภูมิสูงเกิน 30 °C หรือมีความชื้น
- หลีกเลี่ยงการยึดวัสดุหนักหรือแผ่นโลหะในสภาวะสัมผัสเฉจจัด
- สำหรับติดพลาสติกควรทดลองก่อนติดใช้งานจริง ไม่แนะนำให้ใช้พื้นผิววัสดุบางชนิด เช่น PE PP หรือยางมะตอย น้ำมัน
- ไม่แนะนำให้ใช้งานประเภทที่แช่น้ำตลอดเวลา

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อดวงตา, ผิวหนัง, หรือปอด ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา ฯลฯ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ในกรณีสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บไว้ในที่พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- อายุการเก็บรักษา 24 เดือน นับจากวันที่ผลิตในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
- เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งมีหลังคาปกคลุมป้องกันจากแสงแดดในอุณหภูมิระหว่าง (10-25°C)

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 280 มล./หลอด

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ