

จระเข้ ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์

Crocodile Floor Hardener



ซีเมนต์เพิ่มความแข็งแรงของพื้น

จระเข้ ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีส่วนประกอบของ ควอตซ์-ซิลิกา (Quartz-Silica) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารกักกระจายฟองอากาศ และสารลดน้ำซึ่งทำให้ได้ผิวหน้าคอนกรีตแข็งแรง และทนแรงขีดขูด ได้มากกว่าพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้เคลือบถึง 300% ใช้สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตใหม่เพื่อทำให้พื้นผิวคอนกรีตแข็งแรงขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและพื้นคอนกรีตสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ทนแรงขัดสีได้ดี แก้ปัญหาฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต

คุณสมบัติเด่น

- สร้างความแข็งแรงให้กับพื้น ทนทานเพิ่มอายุการใช้งาน
- ไม่ผสมโลหะ ไม่ขึ้นสนิม และสามารถใช้ได้ดีแม้ในบริเวณที่เปียกชื้น
- ใช้งานง่าย แค่โรยบนพื้นคอนกรีต
- รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่น
- ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%
- ทำให้พื้นผิวเรียบและมีความหนาแน่นมากขึ้น จึงสามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- ทำความสะอาดง่าย และไม่สึกหรอเมื่อใช้เครื่องทำความสะอาด

พื้นที่การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานพื้นโรงงาน โกดัง ลานจอดรถ ลานคอนกรีต

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา สีเขียวอ่อน สีเขียวพรมสีลา สีน้ำตาล

ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทำการเคลือบผิว ต้องสะอาด ปราศจาก ฝุ่น เศษปูน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ บนพื้นผิว
- จัดเตรียม จระเข้ ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ ให้เพียงพอกับความต้องการที่จะใช้
- กรณีคอนกรีตที่เทใหม่ เมื่อเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วให้รอจนกระทั่งคอนกรีตเริ่มก่อตัวและมีน้ำเอี่ยม (Bleeding) บนผิวหน้าคอนกรีต ให้กวาดน้ำที่เอี่ยมทิ้ง ห้ามโรยจระเข้ ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ ในขณะที่มีน้ำเอี่ยมบนผิวคอนกรีตอย่างเด็ดขาด



การใช้งาน

1. โรยจระเข้ ฟลอรัฮาร์ดเดนเนอร์ โดยใช้ตะแกรงร่อนลงให้เต็มพื้นที่ หรือใช้มือโรยบนผิวคอนกรีตในจำนวน 2/3 ของปริมาณที่จะใช้
2. ทิ้งไว้ให้จระเข้ ฟลอรัฮาร์ดเดนเนอร์ ได้รับความชื้นจากผิวคอนกรีตอย่างทั่วถึง
3. หลังจาก จระเข้ ฟลอรัฮาร์ดเดนเนอร์ มีสีคล้ำลงเพราะ ได้รับความชื้นโดยตลอดแล้วจึงใช้เครื่องขัดและโรยส่วนที่เหลือ 1/3 ลงไป และทิ้งไว้ให้ ได้รับความชื้นอย่างทั่วถึงเหมือนกับตอนแรก แล้วจึงทำการขัดอีกครั้ง
4. สำหรับส่วนมุมของพื้นควรใช้เกรียงไม้แต่ง และขัดให้เรียบร้อย เมื่อใช้เครื่องขัดจะต้องแน่ใจว่าพื้นคอนกรีตที่ทำการขัดนั้นแข็งแรงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักของช่างและเครื่องมือได้

อัตราการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน	อัตราส่วนที่แนะนำ
รับแรงปานกลาง	2-3 กก. / ตร.ม.
รับแรงสูง	3.5-5 กก. / ตร.ม.

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ความแข็ง ที่ 28 วัน (Moh's scale of Hardness at 28 days)	-	8-9

ข้อจำกัดการใช้

- ไม่ควรใช้สำหรับพื้นที่ที่สัมผัสกับกรดหรือเคมีที่สามารถทำลายคอนกรีตโดยตรง
- ไม่ควรใช้กับพื้นคอนกรีตที่ต้องรับน้ำหนักสูงอยู่ตลอดเวลา

ข้อควรระวัง

- ซีเมนต์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา
- ในกรณีเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ถ้าถูกหรือสัมผัสผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะปิด

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถุง

ข้อมูลที่จะระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้เป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ