

# จระเข้ สกิมโค้ท 102

## Crocodile Skim Coat 102



### โพลีเมอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้เพื่องานฉาบบาง

จระเข้ สกิมโค้ท 102 เป็น โพลีเมอร์สำเร็จรูปพร้อมใช้ สีขาว สำหรับฉาบบาง เพื่อตกแต่งแก้ไข พื้นผิวคอนกรีต หรือปูนฉาบ เพื่อแก้ไขปัญหา รอยขรุขระ รอยแตกขยาย รอยแตกร้าวขนาดเล็ก รูฟองอากาศ รูพรุนตามคปิดผิวเม็ดทราย ตะเข็บรอยต่อและเพิ่มความเรียบเนียน ดูวอลเปเปอร์ ให้กับผนังพร้อมที่จะทาสีหรือตกแต่งต่อไป ใช้ได้ทั้งผนังภายนอก และผนังภายในและฝ้า ใช้กับพื้นผิววัสดุหลากหลาย เช่น ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พื้นคอนกรีต ผนัง Precast ปูนฉาบทั่วไป คอนกรีตมวลเบา ผนังก่ออิฐก่อ ผนังฉาบยิปซัม ผนังไม้ผสม ซีเมนต์ หรือ เยื่อไม้ (วีวบอร์ด สมาร์ทบอร์ด)

### คุณสมบัติเด่น

- สะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมซีเมนต์ เปิดฝาใช้ได้ทันที
- ฉาบลื่น เรียบง่าย ฉาบได้บางถึง 0.2-5 มม. โดยไม่แตกร้าว
- มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวสูง ไม่หลุดล่อนง่าย
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด และน้ำฝน
- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- เมื่อแห้งสนิท สามารถทาสีทับหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องใช้สีรองพื้นก็ได้
- สามารถฉาบทับสีรองพื้น หรือสีจริงได้ (สีเก่าต้องไม่หลุดล่อนและเสื่อมสภาพ)
- สามารถผสมสีด้วยสีฝุ่น หรือเครื่องผสมสีได้

มาตรฐาน : ASTM C882

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว



## ข้อแนะนำการใช้

### การเตรียมพื้นผิว

#### พื้นผิวใหม่ :

- ควรทิ้งให้ผนังแห้งสนิทหลังจากฉาบปูน อย่างน้อย 28 วัน
- พื้นผิวต้องสะอาดปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมันต่าง ๆ ก่อนใช้ จระเข้ สกิม ไม้ท 102
- หลังจากการฉาบชั้นแรกต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการฉาบชั้นถัดไป
- ฉาบด้วย จระเข้ สกิม ไม้ท 102 ตามความหนาที่ต้องการ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ขัดด้วยกระดาษทราย ให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น เช็ดฝุ่นจากการขัดให้สะอาด
- กรณีต้องการเสริมการยึดเกาะ อาจทาสีรองพื้นปูนใหม่ทับทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

#### พื้นผิวเก่า / พื้นผิวเสื่อมสภาพ :

- เตรียมพื้นผิว โดยการขูดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ในกรณีที่พื้นเดิมมีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ลงน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำก่อน และทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อราไม่ขึ้นอีก
- เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นผิว เสริมการยึดเกาะ (โดยเฉพาะพื้นผิวที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่น) ควรจะต้องทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า อย่างน้อย 1 รอบ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทประมาณ 1-2 วัน ก่อนทำการตกแต่งชั้นต่อไป
- หลังจากการฉาบชั้นแรกต้องทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนการฉาบชั้นถัดไป
- ขัดด้วยกระดาษทราย ให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น เช็ดฝุ่นจากการขัดให้สะอาด ก่อนทาสี

### อัตราการใช้งาน

0.5-1.5 กก. / ตร.ม. ที่ความหนา 1 มม.

### ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะ : ครีมน้ำขาว

ความหนาแน่น : 1.75 กรัม / ลบ.ซม.

### ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
การยึดเกาะ (Tensile Strength @28 d)	ASTM C1583	>1 N/mm <sup>2</sup>

หมายเหตุ : 1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup> , 10.2 ksc, 145.038 psi (ผลการทดสอบเป็นไปตามห้องทดลอง ผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการทำงานจริง)



### ข้อแนะนำ

- ปกป้องพื้นที่ส่วนที่ฉาบอย่างน้อย 24 ชม. กรณีฝนตกหรือแดดจัด
- ห้ามใช้กับงานพื้น โดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้งานในบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา หรือมีความชื้นสูง

### ข้อควรระวัง

- ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันทีและรีบปรึกษาแพทย์
- ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหนังให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

### การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก บริเวณดังกล่าวต้องแห้ง ไม้ชื้น เพราะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เสื่อม อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในสภาพยังไม่เปิดใช้ เมื่อเปิดใช้งานสามารถเก็บรักษาต่อได้ประมาณ 1 เดือน (ในกรณีที่มีการตัดแบ่งก่อนการใช้งาน)

### การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง, 5 กิโลกรัม/กระป๋อง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามคิดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ