

จระเข้ โพรเทคกริต มอร์ต้า

Crocodile Protectcrete Mortar



ซีเมนต์ซ่อมแซมและตกแต่ง

จระเข้ โพรเทคกริต มอร์ต้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ เคมีชนิดพิเศษ ใช้งานได้ง่าย เพียงผสมน้ำ ใช้ในการซ่อมแซมรอยแตกร้าว อุดรอยต่อ หรือรูโพรงในงานคอนกรีตและมีคุณสมบัติของการตกผลึก ซึ่งช่วยในการซึมน้ำ ทนแรงดันน้ำ แห้งตัวได้แม้ในที่ที่มีความชื้น รับแรงอัดได้สูง ทนต่อการขัดสี ด้านทานในสภาพเย็นเยือกแข็งได้ ใช้ในการซ่อมแซมก่อนที่จะทาซีเมนต์กันซึม เหมาะกับงานซ่อมแซม งานติดตั้งแถบปิดผนึก Reglet และรอยไว้ในช่วงรอยต่อเพื่อรองรับแรงดันน้ำงานอุดรูและรอยต่อซึ่งเป็นข้อผิดพลาดจากการก่อสร้างหรืองานอุดรอยแยก งานกันน้ำในรูที่เนื้อคอนกรีตและงานซ่อมแซมในบริเวณที่แตกเป็นสะเก็ดหรือรวงผึ้ง

คุณสมบัติเด่น

- สามารถใช้งานจากผิวบาง ๆ ได้
- สามารถแห้งตัวได้ในขณะที่มีน้ำหรือความชื้น
- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
- มีความทนทานต่อการขัดสี
- มีความทนทานต่อแรงดันน้ำได้ดี
- เป็นสารอนินทรีย์ ไม่มีสารโพลีเมอร์
- มีคุณสมบัติด้านทานในสภาพเย็นเยือกแข็งได้

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากสิ่งสกปรก ฝุ่นและคราบน้ำมันสี เศษปูน
- กรณีผิวหน้าของคอนกรีตที่มีลักษณะมันเงา พื้นขัดมัน หรือมีสิ่งปิดผิวหน้า ต้องมีการขัดเปิดผิวหน้าคอนกรีตให้มีรูพรุน
- หากพื้นผิวที่มีรอยร้าว จะต้องสกัดให้มีความกว้างและลึกอย่างน้อย 20 มม.
- บ่มน้ำมันพื้นผิวที่จะทำการซ่อมให้ชุ่มก่อนทำการซ่อม

อัตราส่วนผสม

จะเข้ โพรเทกกริต มอร์ต้า 5 กก. ต่อน้ำ 0.8 ลิตร หรือ

จะเข้ โพรเทกกริต มอร์ต้า 4.5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน

การผสม

- นำ จะเข้ โพรเทกกริต มอร์ต้าผสมกับ น้ำ ในอัตราส่วนที่กำหนดคนให้เข้ากันจนส่วนผสมที่ได้มีความเหนียวประมาณ
- ควรผสมในปริมาณน้อย เพื่อใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที
- ห้ามเติมน้ำเพิ่มในภายหลัง

การใช้งาน

- หลังจากเตรียมพื้นผิวแล้วให้ทารองพื้นผิวด้วย จะเข้ เพอร์เฟ็ค ซิลด์ (Slurry coat)
- ซ่อมพื้นผิวด้วย จะเข้ โพรเทกกริต มอร์ต้า ในขณะที่ จะเข้ เพอร์เฟ็ค ซิลด์ ยังแห้งหมาดๆ ไม่ควรทิ้งไว้เกิน 6 ชั่วโมง
- ในกรณีที่ความหนาเกิน 30 มม. ควรซ่อมเป็นชั้น ชั้นละไม่เกิน 30 มม.
- ทิ้งให้ แห้งตัวอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง จึงจะทาพื้นผิวด้วย จะเข้ เพอร์เฟ็ค ซิลด์ อีกครั้ง

อัตราการใช้งาน

ร่องขนาด 25x25 มม. ยาว 1 ม. / 1.3 กก.

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ความหนาแน่น (Density)	-	1.25 kg/L
ความต้านแรงอัด (Compressive Strength)	ASTM C109	
1 วัน		270 ksc
3 วัน		300 ksc
7 วัน		370 ksc
28 วัน		485 ksc

*หมายเหตุ : 1 MPa = 1 N/mm² ≈ 10.2 ksc = 145.038 psi



ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และสารผสมเพิ่มอื่น ๆ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แวนตา ฯลฯ
- ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- อายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปีนับจากวันที่ผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง, 5 กิโลกรัม/กระป๋อง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ