

เกเตอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ จีพี

Gator Acrylic Sealant GP



อะคริลิกอุดรอยต่ออเนกประสงค์

เกเตอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ จีพี ผลิตภัณฑ์อะคริลิกอุดรอยต่ออเนกประสงค์ สูตรน้ำ ปราศจากตัวทำละลาย จึงไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนโลหะ การแห้งตัวเร็ว ไม่ไหลย้อย สามารถทาสีทับได้ เพื่อความเรียบร้อย และสวยงามของพื้นผิว เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร โดยผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับวัสดุหลากหลายประเภท อาทิ ไม้, คอนกรีต, เซรามิก, กระเบื้อง, อิฐ, ผนังปูนฉาบ และไม้สังเคราะห์ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติเด่น

- วัสดุประเภทอะคริลิก ที่มีความยืดหยุ่น
- ใช้อุดรอยต่อ รอยแตก และรอยร้าว
- ใช้งานง่าย แห้งตัวเร็ว
- สามารถทาสีทับได้
- สามารถทนต่อสภาวะอากาศ และรังสียูวี (UV) ได้ดี
- ปราศจากทินเนอร์ และตัวทำละลาย
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

- ใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายพื้นที่ เช่น ขอบวงกบประตู หน้าต่าง รอยร้าวบนผนังคอนกรีต ระหว่างขอบบันไดกับผนัง ผนังกับเพดาน และเฟอร์นิเจอร์บิวอิน เป็นต้น

สีของผลิตภัณฑ์ : สีขาว



คำแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาดปราศจากคราบน้ำมัน ผุ่น สนิม หรือสิ่งแปลกปลอม

การใช้งาน

- ตัดปลายหัวฉีดยา และปลายจุก ให้มีขนาดเหมาะสมกับรอยต่อ และหมุนหัวฉีดเข้ากับตัวหลอด
- ใส่หลอด เกเตอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ จีพี ลงไปในปืนยิงซิลแลนท์ และยิงด้วยแรงคงที่
- ทำการยิงผลิตภัณฑ์ให้เต็มร่อง และปาดให้เรียบเนียน ก่อนการแห้งผิว
- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดส่วนที่ไม่ต้องการออก สำหรับเนื้อกาวที่ยังไม่เซตตัว และสำหรับเนื้อกาวที่เซตตัวแล้ว หรือแห้ง สามารถตัดเล็มออกด้วยมีดได้

อัตราการใช้งาน

- ความยาวประมาณ 3 เมตรต่อหลอด เมื่อมีขนาดของร่อง 1x1 เซนติเมตร

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	มาตรฐาน (Standard)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ระยะเวลาแห้งตัว (Tack Free Time)	In house	ประมาณ 5 นาที
ความแข็ง Shore A	ASTM D2240	> 45
ความต้านแรงลอกนิวตันต่อความกว้าง 10 มม. (Adhesion in Peel)	In house	35

หมายเหตุ ผลการทดสอบได้มาจากห้องทดลองในสภาวะที่ถูกควบคุม อาจทำให้ผลการทดสอบแตกต่างจากสภาวะใช้งานจริงเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ และอื่น ๆ

ข้อควรระวัง

- อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการใช้งานอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 35°C
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวร้อนจัด
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เปียก
- ไม่แนะนำให้ใช้ในงานที่มีการสัมผัสกับน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- ไม่เหมาะสำหรับพื้นผิว PE, PP, Teflon และยางมะตอย

การเก็บรักษา

- ควรเก็บไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ
- ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานควรเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 18 เดือนนับจากวันผลิต

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 450 กรัม

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติ และอยู่ภายใต้คำแนะนำของบริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน และช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้เป็นข้อมูล ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ